

Thrakon DEC 425

Бяла декоративна, благородна мазилка на циментова основа, UV устойчива, с много добро сцепление с минерални основи. За вътрешна и външна употреба върху фасади, вътрешни стени, огради, върху THRAKON топлоизолационни системи и др.

Съдържа цимент, хидратна вар, минерални пълнители и добавки.

Структура – влачена (R). Зърнометрия: 2,0 mm. / 3,5 mm

Области на приложение

Декоративна мазилка **DEC 425** се използва като финално покритие за оформяне на фасади и стени във вътрешни пространства на новопостроени и стари сгради.



Подготовка на основата и продукта

Основата трябва да бъде суха, здрава, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването. Препоръчителна е предварителна обработка на основата с акрилен стабилизиращ грунд THRAKON. В случаи на силно попиващи основи трябва да се нанесат два слоя от грунда. Мазилката може да се нанася и върху повърхности, измазани с вароциментови хастарни мазилки.

Инструкции за работа с продукта

След подготовка на разтвора мазилката може да се нанася ръчно или машинно.

- **Машинно нанасяне:** Първо турбозолната машина трябва да се включи към електрическата система и водното захранване. Преди започване на работа да се настрои водното подаване за получаване на подходяща консистенция за нанасяне. След нанасяне на стената, мазилката се изглажда с метална маламашка и се обработва с пластмасова пердашка.

- **Ръчно нанасяне:** Една торба с 25 кг суха смес **DEC 425** се изсипва в подходящ съд, пълен с 7,0- 7,5 л чиста вода. Сместа се разбърква добре с електрически миксер до получаването на еднородна маса. Изчаква се 5 минути сместа да съзрее и се разбърква за кратко отново. Готовият разтвор може да се използва за не повече от около 1 час. Готовата смес се нанася с маламашка от неръждаема стомана. За постигане на желаната структурата положената мазилка се обработва с пластмасова пердашка. В зависимост от желания краен ефект, положената мазилка може да се обработва с хоризонтални, вертикални или кръгови движения. Пердашката трябва да се почиства често, за да не остават натрупвания от мазилката по нея. Пердашката да не се почиства с вода – допълнителното количество вода може да остави петна по мазилката. След полагане мазилката не трябва да се мокри както стандартните хастарни мазилки.

Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта, ще се повиши свиването на разтвора и е възможна промяна на цвета. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +30°C. Да не се работи на директно огрени от слънцето фасади, при мъгла или дъжд!

Разходна норма

Зърнометрия R-2,0 mm - около 3,0 kg/m²

Зърнометрия R-3,5 mm - около 5,7 kg/m²

(Разходната норма на мазилката зависи от избраната зърнометрия и начините на полагане)

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.