



Огнеупорно лепило за камини

Сух продукт на база специални цименти, пълнители и полимери, предназначен за зидане и шпакловане на огнеупорни тухли

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Лепилото **ТЕРАЗИД КЛАС t°** е предназначено за зидане на шамотни и промишлени огнеупорни тухли при направата на вътрешни и външни камини, битови пещи, огнища, комини и др., както и за поправки на огнеупорни зидарии, попълване на малки неравности на фуги и т.н.

Има отлични показатели при температури до 1200°C.

СВОЙСТВА

- ❖ лесно за нанасяне
- ❖ устойчиво на висока температура
- ❖ устойчиво на интензивни температурни промени
- ❖ устойчиво на влага

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди полагане на **ТЕРАЗИД КЛАС t°** огнеупорните тухли трябва да бъдат добре почистени и здрави. Не се допуска полагане върху маслени (мазни) петна, прах и други (замърсители). Поради високата водопошваемост на шамотните тухли е желателно да бъдат навлажнени предварително.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

■ Цвят:	сив;
■ Основа:	цимент;
■ Обемно тегло:	1,55 кг/л;
■ Температура на работа:	+5°C до +30°C;
■ Време за узряване:	5 минути;
■ Време за престой в кофа:	4 часа;
■ Време за престой на открито:	15-20 минути
■ Време за набиране на окончателна якост:	24 часа
■ Устойчивост на температури:	до 1200°C



УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

За пълното разтваряне на 25 кг **ТЕРАЗИД КЛАС t°** са необходими около 6,2 литра вода. В предварително подготвен съд с вода се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се разбърква до постигането на хомогенна смес. Така разбърканата смес се оставя да престой 5 минути, за да „узрее“, след което се разбърква отново и е готова за работа.

Лепилото набира окончателна якост след 24 часа. Пещта може да се използва след 7 дни при постепенно загряване.

РАЗХОД

- 3,5 – 4,5 кг/м²

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- кофа
- електрическа бормашина и бъркалка
- мистрия
- маламашка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C. При направата на външни пещи, огнища и др. да се избягва работата по време на дъжд.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Суха смес в хартиени торби по 5 кг и 25 кг.



ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Да не се смесва с други строителни материали.

Да не се използва за изравняване на кривини. Не се препоръчва използването на лепилото при дебелина на слоя над 8 мм.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **ТЕРАЗИД Клас t°** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка на сухо и проветриво място. Препоръчва се съхранение върху палети.

Производителят препоръчва проверка на приложението на продукта в Технологичната карта. Същият носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.