



Разтвор за лепене на керемиди и капаци

Суша циментова смес за залепване на керемиди и капаци за керемиди

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ЛЕПИЛОТО ЗА КЕРЕМИДИ RK-100 представлява готова суха смес на база цимент, пясък, специални добавки и пигменти. Използва се за залепване и „подмазване“ на керамични и бетонови керемиди, при изпълнение на нови и ремонт на стари покриви. След изсъхване създава плътен паропропусклив слой с „керемидено“ червен цвят.

СВОЙСТВА

- ❖ лесно за нанасяне
- ❖ заводски произведено
- ❖ висока якост на натиск

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди започване на работа с **ЛЕПИЛОТО ЗА КЕРЕМИДИ RK-100** трябва да се уверим, че всички керемиди и капаци, които ще използваме са здрави и сухи. Работните участъци трябва да са добре почистени от прах, строителни материали, мазни петна и други замърсители.

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

За пълното разтваряне на 30 кг **ЛЕПИЛО ЗА КЕРЕМИДИ RK-100** са необходими около 4,5 литра вода. В предварително подготвен контейнер постепенно се изсипва необходимото количество суха смес и с помощта на механична бъркалка се разбърква с вода до постигането на хомогенен разтвор.

Готовата смес се обработва лесно с мистрия или маламашка. Разтворът трябва да се нанесе в рамките на 2 часа, поради което трябва да се съобрази с технологията на полагане на въпросния модел керемиди или капаци.



РАЗХОД

- около 0,75 кг/м, в зависимост от размера и модела на капациите

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- кофа
- електрически миксер и бъркалка
- мистрия
- маламашка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +35°C.

Не се препоръчва полагане на **ЛЕПИЛО ЗА КЕРЕМИДИ RK-100** при вятър или дъжд.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Суша смес в хартиени торби по 25 кг.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за някои от посочените по-горе процеси е възможно да се скъси или удължи.

Лепило за керемиди RK-100

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.

Не се препоръчва към разтвора да се прибавят цимент, пясък и други, тъй като това ще доведе до промяна в експлоатационните показатели и влошаване на качеството.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно [ЛЕПИЛО ЗА КЕРЕМИДИ RK-100](#) могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка на сухо и проветриво място. Препоръчва се съхранение върху палети.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|---------------------------------|--|
| Цвят | керемидено червен |
| Форма (агрегатно състояние) | суха смес (фин прах) |
| Основа | цимент |
| Време за престой в кофа | около 2 часа |
| Якост на натиск | 5,8 N/mm ² |
| Якост на огъване | 2,5 N/mm ² |
| Капилярна абсорбция на вода – с | 0,28 kg/m ² .min ^{0,5} |

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.